

ПРИМЕНЕНИЕ АНАЛИЗАТОРОВ ФИРМЫ LECO ПРИ АТТЕСТАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ В МЕТАЛЛАХ

С.Б.Шубина, М.Е.Трофимова, Т.А.Мельничук

ГНЦ РФ ОАО "УИМ"

620219, Екатеринбург, Гагарина, 14

E-mail: uim@dialup.utk.ru

Изучены результаты межлабораторного аттестационного анализа государственных стандартных образцов (17 типов) для определения газов в металлах. Показано, что средние значения совокупности результатов, полученных при использовании газоанализаторов LECO, совпадают с аттестованными характеристиками ГСО.

Шубина Софья Борисовна – ведущий научный сотрудник Государственного научного центра Российской Федерации ОАО "Уральский институт металлов", кандидат физико-математических наук.

Область научных интересов: спектральный анализ, определение газов в металлах, метрологические проблемы аналитического контроля, разработка стандартных образцов.

Автор 160 печатных работ.

Трофимова Мария Евгеньевна – заведующая группой Государственного научного

центра Российской Федерации ОАО "Уральский институт металлов".

Область научных интересов: определение газов в металлах, разработка стандартных образцов.

Автор 28 печатных работ.

Мельничук Татьяна Анатольевна - инженер Государственного научного центра Российской Федерации ОАО "Уральский институт металлов".

Область научных интересов: определение газов в металлах, разработка стандартных образцов.

Автор 4 печатных работ.

Работы по созданию государственных стандартных образцов (ГСО) для определения кислорода, азота и водорода в металлах проводятся ГНЦ РФ ОАО "УИМ" немногим более 30 лет (с 1969 г.).

К настоящему времени аттестовано 17 типов ГСО [1] и накоплен достаточно представительный (и единственный на территории России и СНГ) архив результатов анализа методами восстановительного плавления, включающий данные, полученные более чем от 40 предприятий. Постоянными участниками аттестационного

анализа являлись ведущие научно-исследовательские институты (ЦНИИЧермет, ВИЛС, УкрНИИмет, УИМ, институт электросварки им. Е.О.Патона и др.) и крупнейшие предприятия чёрной и цветной металлургии (Магнитогорский, Челябинский, Череповецкий металлургические комбинаты, Златоустовский металлургический завод, Электросталь, ДнепроПСК, и многие другие).

За прошедший период достигнут существенный прогресс в аппаратурном оформлении и ос-

нашении применяемых при аттестационном анализе приборов, базирующихся на методе восстановительного плавления. В начале работы это были приборы, как правило, вакуумные, использующие специальные печи сопротивления с рабочей температурой не более 1750° С, тигли многократного использования [2].

Далее в аналитическую практику черной металлургии были внедрены вакуумные приборы с импульсным нагревом пробы в индивидуальном тигле до температур 2200–2500° С (фирма Бальцерс). Наконец, с середины 70-х гг. лаборатории предприятий черной металлургии и других отраслей оснащались приборами фирмы LECO с импульсным нагревом до температуры также 2200–2500° С в индивидуальном тигле в потоке инертного газа. Реализуемый в приборах LECO

вариант метода восстановительного плавления является оптимальным по техническим характеристикам (отсутствие вакуумной техники) и принципиальным возможностям (снижение вероятности образования возгонов металлов) [3]. Надо отметить, что на мировом рынке имелись подобные приборы других фирм (Штроляйн и др.), в России также разрабатывались варианты приборов (ВНИАчермет), однако массовое внедрение в черной металлургии нашли именно анализаторы фирмы LECO. Рисунок наглядно иллюстрирует рост количества применявшихся при аттестационном анализе приборов фирмы LECO, доля которых в общем числе использованных результатов достигала 60–80%; на прочие типы приборов (фирм Бальцерс, Штроляйн и др.) приходятся остальные данные.




Диаграмма роста доли анализаторов LECO, применявшихся при аттестационном анализе ГСО (светлые столбы - кислород, темные - азот)

Средние результаты аттестационного анализа, полученные на совокупности приборов LECO, хорошо согласуются с аттестованными характеристиками ГСО (см. таблицу).

Разброс межлабораторных результатов, полученных на анализаторах LECO, существенно ниже, чем в целом, с учетом всех применяющихся приборов.

Первые ГСО (СГ-1, СГ-2), разработанные в 1971–73 гг., были аттестованы с помощью несовершенных низкотемпературных вакуумных приборов (см. выше). Для ГСО СГ-1, представляющего собой простую углеродистую сталь, были установлены аттестованные характеристики (кислород 0.0033%, азот 0.0048% [4]), уточненные впоследствии (1977–78 гг.) с помощью приборов LECO (см. таблицу).

Для ГСО СГ-2 (сталь X18H9) при использовании низкотемпературных приборов было получено заниженное содержание кислорода 0.009% [5]; толь-

ко с помощью приборов Бальцерс и LECO установлено аттестованное содержание 0.0139%. Массовая доля азота при аттестации ГСО СГ-2 была установлена в 1973 г. только по результатам химического анализа [5] – 0.0329% и лишь к 1978 г. с помощью приборов LECO была уточнена: $(0.0345 \pm 0.0014)\%$.

Необходимо отметить, что, как правило, при определении азота вакуумные приборы фирмы Бальцерс давали завышенные результаты по сравнению с приборами LECO и в ряде случаев при аттестации ГСО не учитывались [6].

Случайные погрешности определения газов на приборах LECO (сходимость, воспроизводимость) по данным аттестационного анализа УИМ и ИСО [7] удовлетворяют требованиям государственных стандартов с достаточным запасом и лимитируются, главным образом, качеством проб (однородность).

Систематическая ошибка, как следует из таб-

Результаты аттестационного анализа на приборах LECO

Тип ГСО	Кислород, %		Азот, %	
	Аттестованные характеристики $C_A \pm \Delta$	Средний результат для приборов LECO C_{CP}	Аттестованные характеристики $C_A \pm \Delta$	Средний результат для приборов LECO C_{CP}
СГ-1	0,0030 ± 0,0003	0,0030	0,0050 ± 0,0002	0,0050
СГ-2	0,0139 ± 0,0008	0,0138	0,0345 ± 0,0014	0,0339
СГ-3	0,0138 ± 0,0005	0,0137	0,0048 ± 0,0004	0,0049
СГ-4	0,0033 ± 0,0002	0,0031	0,0091 ± 0,0003	0,0090
СГ-5	0,0049 ± 0,0003	0,0050	0,0056 ± 0,0002	0,0055
СГ-6	0,0053 ± 0,0004	0,0053	0,0032 ± 0,0004	0,0034
СГ-8	0,0014 ± 0,0002	0,0011	0,0060 ± 0,0002	0,0059
СГ-9	0,0031 ± 0,0002	0,0031	0,0510 ± 0,0025	0,049
СГ-10	0,050 ± 0,002	0,050	0,077 ± 0,002	0,076
СГ-11	0,0038 ± 0,0004	0,0040	0,0047 ± 0,0004	0,0047
СГ-12	—	—	0,0036 ± 0,0005	0,0037
СГ-13	0,0104 ± 0,0008	0,0098	0,0052 ± 0,0005	0,0050
СГ-14	0,172 ± 0,006	0,171	0,024 ± 0,001	0,024
СГ-15	0,0240 ± 0,0013	0,0238	0,0033 ± 0,0004	0,0033
СГ-17	0,0287 ± 0,0015	0,0285	0,0041 ± 0,0004	0,0043
Водород, %				
СГ-16	0,00032 ± 0,00004	0,00032		

лицы, отсутствует. Естественно, при соблюдении правил градуировки и порядка контроля точности анализа.

Обращает на себя внимание результат определения кислорода в ГСО СГ-8. Для этого ГСО весьма велика, учитывая малое содержание кислорода, роль поверхностного загрязнения и качества подготовки пробы, что однозначно подтверждено при анализе ГСО СГ-8 на приборе

LECOTC-436: по-видимому потребуется уточнение аттестованного содержания кислорода в СГ-8.

Приборы фирмы LECO последних модификаций в сочетании со специальными программами фракционного газового анализа [8] позволяют поставить и, с большой вероятностью, решить новую задачу разработки стандартных образцов с аттестованным содержанием газосодержащих фаз.

ЛИТЕРАТУРА

- Шубина С.Б., Трофимова М.Е.// Аналитика и контроль. 1997. № 2. С.45.
- Клячко Ю.А., Атласов А.Г., Шапиро М.М. Анализ газов, неметаллических включений и карбидов в стали. М.: Металлургиздат, 1953. 595 с.
- Вассерман А.М., Кунин Л.Л., Суровой Ю.Н. Определение газов в металлах. М.: Наука, 1976. 344 с.
- Шубина С.Б., Трофимова М.Е., Смирнова Э.А.// Стандартные образцы в чёрной металлургии: Тематический отраслевой сборник. М.: Металлургия, 1972. № 1. С.21.
- Шубина С.Б., Трофимова М.Е., Смирнова Э.А.// Стандартные образцы в чёрной металлургии: Тематический отраслевой сборник. М.: Металлургия, 1975. № 4. С.5.
- Шубина С.Б., Трофимова М.Е., Смирнова Э.А., Грабеклис С.И.// Стандартные образцы в чёрной металлургии: Тематический отраслевой сборник. М.: Металлургия, 1980. № 9. С.9.
- Степановских В.В.// Аналитика и контроль. 1998. № 1(3). С.53.
- Proceeding of the 6 SETAS Conference/K.V.Grigorovich, A.M.Katsnelson, A.S.Krylov and A.V.Vvedenskii. Luxembourg, 1995. P.527.

* * * *